

rollo123

## FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO TERMINADO

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 10/01/2018

Clave	<b>P-LNA16-100</b>	Línea: <u>Naranja</u>
Descripción	<u>Poliflex naranja 3/8" rollo con 100 m</u>	
Diámetro Nominal	<u>12</u>	Tipo: <u>A</u>
Norma de Referencia:	<u>NMX-J-542-ANCE-2006</u> Métodos de Prueba.	

### PROPIEDADES

Propiedad	Especificación	Unidad
Color	Anaranjado	N/A
Diámetro Interior	10.5 - 11.5	mm
Diámetro exterior	15.5 - 16.5	mm
Resistencia al Aplastamiento	> 300 N Con una Deformación $\leq$ 25% De	%
Aplastamiento Permanente	$\leq$ 10%	%
Resistencia al Impacto	> 3.0	Joules
Excentricidad	$\leq$ 30	%
Contracción	$\leq$ 2.0 %	%
Resistencia de Aislamiento	Soporta sin romperse más de 100	M $\Omega$
Curvatura	5.7	cm
Resistencia al Calor	No Deformación. Hasta 60°C	N/A
Resistencia a la Humedad	No filtración	N/A
Resistencia a Agentes Químicos	No agrietamiento	N/A
Resistencia a la Flama	N/A	seg
Aditivo Resistente a Rayos UV	N/A	%
Elongación	N/A	%
Longitud de Rollo	100.0 $\pm$ 1%	m

### APLICACIÓN

Para viviendas de hasta 250 m<sup>2</sup> de construcción. Aplicaciones: Colado por lateo, losas de concreto de hasta 10 cm de espesor así como losas reticular y bovedilla. Su aplicación debe ser a temperaturas ambientes no mayores a los 35°C.



### PRESENTACIÓN

Rollo emplayado e identificado con etiqueta y asa

### ALMACENAMIENTO

No debe ser almacenado expuesto a intemperie y/o a temperatura mayor a los 35°C

POLIDUCTOS FLEXIBLES, SA DE CV

Planta: Km. 8 Carr. Antigua Xalapa-Coatepec, C.P. 91500, Coatepec, Veracruz. Tel 01(228) 816-3555 Fax 816-3557

Oficina Mexico: Av. Sara No. 4563-B, Col. Guadalupe Tepeyac, C.P. 07840, Mexico, D.F., Tel y Fax 01 (55) 5759-1320

WWW.POLIFLEX.MX